

概 述:	<p>老人牌油漆如果按要求正确地混合/搅拌，一般不需稀释，可直接涂用。但如果我们想施工一道薄的漆膜（如封闭漆），或者是油漆已经变稠（如冬天），我们可以按照产品说明书中给出的老人牌稀释剂的用量进行添加，这样得到的漆膜均匀一致，施工起来也十分方便。通常的规则是：稀释剂应尽量少加，因为过多增加稀释剂的量会影响涂料施工后的质量；但如果施工在高温（环境和/或钢材）情况下进行，为防止干喷和成膜太差，稀释剂用量往往超出说明书中所给出的范围。</p> <p>将老人牌稀释剂有效地混合，可使施工的涂刷性能、喷涂性能等效果最佳。</p> <p>有些情况下，一些常规溶剂可以被代替，这些替代产品不在我们的产品质量控制范围之内，我们有权对由此引起的负面结果进行申诉。</p> <p>每个工程前都应当查阅每个产品的说明书，如果可能，还应查阅该产品的施工指导。有关清洁剂用于工具清洗，见备注。</p>
用 途:	<p>老人牌无机硅酸锌系列产品稀释剂； 用于封闭硅酸锌产品的环氧漆。</p>
物理参数:	
颜色/色号:	无色/00000
闪 点:	27°C
比 重:	0.9 千克/升
挥发性有机化合物含量(V.O.C):	894 克/升
备 注:	<p>可用本品清洗用于上述产品的工具。</p>
安 全:	<p>小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的注意事项。此外，还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。</p>
注 意:	<p>本品仅适于专业用途。</p>
公布日期:	2016 年 9 月-0870000000